

IV2020

高光车身贴

产品描述：

面膜：100micron PVC 双光膜；
胶水：永久透明胶
底纸：140gsm 双面 PEK 纯木浆硅纸
宽幅：1.06/1.27/1.37/1.52m

产品特点：

- 1、产品吸墨稳定，色彩还原度高；
- 2、产品尺寸稳定性好，适用于大部分介质表面，应用范围广泛；
- 3、高密度双淋纸能有效防止由底纸吸水 and 失水造成的喷绘起拱问题，同时增加了胶面平整度；
- 4、面膜光亮度整体达到90%以上，增强画面显色效果及视觉效果。

产品应用：

用于车身广告及装饰、板材应用、室内及室外广告。
本产品适用于各种溶剂型、弱溶剂型和UV墨水喷印方式。

技术参数：

测试条件：室内温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 5\%$ ，以铝板、玻璃、钢板作为基材测试。

指标	单位	测试方法	标准
PVC 膜厚度	Micron	GB/T6672-2001	100 \pm 10
底纸克重	g/m ²	GB4669-1995	140 \pm 10
成品重量	g/m ²	GB4669-1995	305 \pm 20
光泽度 60°	%	GB8807-88	\geq 90
初粘力	N/25mm	FTM 9	\geq 6
24h, 180°剥离力	N/25mm	FTM 1	\geq 9
尺寸稳定性 MD	mm	FTM 14	\leq 1.5
尺寸稳定性 CD	mm	FTM 14	\leq 1.0
拉伸强度 MD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	\geq 40
拉伸强度 CD	N/25 mm	GB/T1040.1-2006	\geq 30
施工温度	°C		20 \pm 10°C
适用温度	°C		-20~+70

*以上所有参数的变更恕不另行通知

仓储条件：

所有 INFLEX 的产品需储存在原始包装中用原始的保护材料，建议密封保存，水平放置，叠放层高不宜超过 6 层，避免阳光直射、热源直接接触。仓储温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $50\pm 15\%$ 。在这种条件下，该产品储存期是 12 个月。

INFLEX®

No. 26, Xinhua Road, Xinchang Industrial Zone Pudong District, 201314, Shanghai, China

Tel: +86 21 3127 2888 Fax: +86 21 3127 5255 Website: www.nar.com.cn Email: info@nar.com.cn

打印制作要求：

制作环境：INFLEX 产品建议在温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ，洁净无尘、无悬浮物的环境下使用；建议产品需提前24h从仓储环境转移至喷绘环境。墨水因匹配的设备不同，所以使用前请先测试；建议喷绘时需要留足够白边空隙。

张贴要求： $20\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 $50\pm 10\%$ ；粘贴于平整、光滑、洁净、表面无浮尘、表皮无脱落的物体表面，贴合必要养护时间需要2小时以上。

质保条件：

- 1、保质期为一年：车身贴产品需满足仓储条件，半年内使用最佳。
- 2、追溯期：自产品生产之日起1年内，逾期不接受投诉。

重要备注：

INFLEX 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的典型性测试结果，不同国家、地区环境湿度高于70%以上喷绘打印效果有所下降。

本产品为永久胶车贴，不同背贴介质和户外张贴时间的长短会有残胶的风险。不同批次产品不建议拼接。

产品应用：

INFLEX